


Пропитка по камню NEOMID H₂O STOP



экономичная
упаковка



защищает от
атмосферных
осадков



паро- и газо-
проницаемая



внутри/снаружи

НАЗНАЧЕНИЕ

Водоотталкивающая пропитка по камню. Придает водоотталкивающие и самоочищающиеся свойства минеральным основаниям. Препятствует увлажнению стен, повышая их теплоизоляционные свойства.

СВОЙСТВА:

- придает водо- и грязеотталкивающие свойства;
- повышает морозостойкость;
- применяется для гидрофобного отсечения стен от фундамента;
- защищает от капиллярной поднимающейся влаги (капиллярного подсоса);
- предотвращает появление минеральных высолов;
- работает как самостоятельное защитное покрытие, при этом сохраняя паропроницаемость конструкций;
- повышает срок службы строительных материалов и конструкций;
- не препятствует дальнейшей окраске масляными красками.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для обработки следующих строительных материалов: керамический и силикатный кирпич, песчаный, искусственный и природный отделочный камень, тротуарная плитка, шлакоблоки, бетон, газобетон, пенобетон, известняк, гипс, гипсокартон и т. п. Используется в цементно-песчаных смесях, при производстве бетонов, штукатурок, тротуарной плитки и отделочного камня. Рекомендуется при проведении комплексных работ по защите фасадов зданий и реставрации.

*ВНИМАНИЕ! Не предназначен для обработки окрашенных и слабовпитывающих поверхностей.
Рекомендуем провести пробную гидрофобизацию на незаметном участке поверхности и выдержать в течение 24 часов, оценить совместимость. Возможно появление белого налета!*

РЕКОМЕНДАЦИИ

Поверхности, ранее обработанные препаратом NEOMID H₂O STOP, не рекомендуется обрабатывать красками, шпатлевками и другими средствами на водной основе.

СОСТАВ

Смесь кремнеорганических соединений на водной основе.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	
РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ	
РАЗБАВЛЕНИЕ (РАЗВЕДЕНИЕ)	1:2
t НАНЕСЕНИЯ	t > +5°C
КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ	1
ОБЩИЙ РАСХОД	200-500 г/м²
ВРЕМЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЭФФЕКТА	48 ч
ОЧИСТКА РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ	
t ХРАНЕНИЯ	+5°C < t < +30°C в прохладном месте, 5 циклов замораживания-размораживания
СРОК ГОДНОСТИ	36 месяцев 8 часов - готовый раствор
СРОК ЗАЩИТЫ	до 10 лет

СГР № RU.78.01.06.008.E.000671.08.14 от 08.08.2014

ОБЩЕЕ КОЛ-ВО ШТ. НА ПАЛLETTE	576	96
КОЛ-ВО УПАКОВОК НА ПАЛLETTE	48	24
КОЛ-ВО ШТУК В УПАКОВКЕ	12	4
ЕМКОСТЬ	 1л	 5л