



GROVER

GROVER GF65 MEGA

Монтажная пена профессиональная всесезонная



- ✓ Отсутствие деформации конструкции
- ✓ Высокая производительность
- ✓ Время первичной обработки 30минут
- ✓ Шумопоглощение 60 ДБ
- ✓ Объем 883мл



Описание

Свойства	<p>Профессиональная монтажная пена</p> <p>✓ Всесезонная (от -10°C до +30°C)</p> <p>✓ Затвердевает под воздействием влажности воздуха.</p> <p>✓ Обладает однородной мелкопористой структурой и превосходной адгезией к большинству типичных строительных материалов.</p> <p>✓ Обеспечивает отличную тепло- и звукоизоляцию.</p> <p>✓ Устойчива к влаге и плесени.</p> <p>✓ Выдерживает высокую механическую нагрузку.</p> <p>✓ Имеет низкое вторичное расширение - не деформирует конструкции.</p> <p>✓ Затвердевшую пену можно резать, штукатурить, окрашивать и оклеивать обоями.</p> <p>✓ Выход готовой пены до 65 л</p> <p>✓ Объем 883 мл</p>
Назначение	<p>✓ Монтаж и герметизация дверных и оконных блоков.</p> <p>✓ Заполнение, уплотнение и герметизация щелей, швов, пустот, трещин.</p> <p>✓ Фиксация труб в проходах.</p> <p>✓ Устройство звукоизоляционных и теплоизоляционных экранов.</p> <p>✓ Для внутренних и наружных работ.</p> <p>✓ Для помещений с повышенной влажностью.</p> <p>✓ Термостойкость в затвердевшем виде: от -50°C до +90°C.</p>
Базовое вещество	Полиуретан
Запах	Легкий специфический запах, в затвердевшем состоянии запаха не имеет
До затвердения	
Выход пены	до 65 л
Температура применения	от -10°C до +30°C

Вторичное расширение	до 33%
Время высыхания поверхности	10-15 минут
Первичная обработка (возможность срезать полосу толщиной до 30 мм)	30-40 минут
Полное затвердение в шве (+23 °C)	до 12 часов
Полное затвердение в шве (+5 °C)	до 24 часов
Затвердевшая пена	
Плотность	20-25 кг/м³
Огнестойкость затвердевшей пены (DIN 4102-1)	B3
Термостойкость долгосрочно	от -50°C до +90°C
Термостойкость краткосрочно	от -65°C до +130°C
Точка воспламенения затвердевшей пены	400°C
Теплопроводность	0,034 Вт/мК
Уменьшение в объеме	отсутствует
Сопротивление разрыву (BS 5241)	9 Н/см²
Предел прочности при сжатии при 10%-ной деформации (DIN 53421)	3 Н/см²
Коэффициент звукоглощения	60 дБ
Технические характеристики	
Подготовка к работе	Наилучшие показатели при работе с монтажной пеной достигаются при температуре баллона 20°C. Если пена хранилась при более низкой температуре, баллон необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 12 часов (хранение баллона в вертикальном положении, клапаном вверх). Тщательно взболтайте баллон (20-30 раз), непосредственно перед применением. Поверхности должны быть прочными и чистыми. Предварительное увлажнение поверхности обеспечивает лучший результат.
Применение	Снимите защитный колпачок и прикрутите баллон к пистолету. Рабочее положение баллона - дном вверх. Скорость выхода пены регулируется нажатием на курок пистолета. Объем выхода регулируется винтом на пистолете. Замену отработанного баллона нужно производить быстро, чтобы пена не затвердела внутри пистолета. Вертикальные швы рекомендуется заполнять снизу вверх на 70% глубины (так как профессиональная пена увеличивается в объеме примерно на 30% в зависимости от условий окружающей среды).
Последующая обработка	Затвердевшую пену можно резать, штукатурить, окрашивать и оклеивать обоями. Полиуретановые пены чувствительны к УФ излучению. Если шов оставить незащищенным пена будет разрушаться.
Очистка инструмента и поверхностей	Для промывки пистолета и очистки поверхностей от незатвердевшей пены используйте очиститель GROVER CLEANER . Капли затвердевшей пены удаляются очистителем GROVER REMOVER или механически.
Состав	Полиуретановый полимер, дифенил-метан-4,4'-диизоционат, пропан, бутан, три(2-хлоро-изопропил)-fosfat, диметилэфир, алканы
Информация	
Срок хранения	18 месяцев
Условия хранения	Хранить и перевозить баллоны с пеной только в вертикальном положении клапаном вверх. Оптимальный температурный режим хранения от +5°C до +25°C.
Меры предосторожности	Обычная монтажная пена содержит изоцианаты, которые при вдыхании могут вызывать гиперчувствительность и раздражать глаза и кожу. Концентрация изоцианатов в пне очень незначительная, и обычно не обуславливает никакого воздействия, но при продолжительной работе с пеной следует обеспечить достаточную вентиляцию помещения. Поскольку баллон находится под давлением и является огнеопасным, то пену следует защищать от перегревания и держать вдали от источников воспламенения, избегать попадания прямых солнечных лучей и курения во время работы.
Утилизация	Баллон (даже пустой) не сжигать, не прокалывать! Использованный баллон выбросить в контейнер для мусора.
CLP	
Страна происхождения	Польша