

АНТИСЕПТИК ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

ХМ - 11

Антисептик предназначен для защиты деревянных конструкций от биологического разрушения: гниения, плесени, синевы, насекомых-древоточцев, почвенных грибов, водорослей в тяжелых условиях эксплуатации при непосредственном контакте с грунтом и водой, атмосферными осадками, почвенной влагой и загрязнениями органического характера в условиях классов службы XI-XIII по ГОСТ 20022.2-80.

Свойства:

- Срок службы деревянных конструкций, защищенных ХМ-11, увеличивается **до 50 лет** (по ГОСТ 20022.0-93);
- Невымываемый – химически связывается с древесиной;
- Водорастворимый (растворимость в воде более 10 %);
- Окрашивает древесину в зеленоватый цвет, пропитанная древесина склеивается и окрашивается любыми лакокрасочными материалами;
- Особенно эффективен против грибов умеренной гнили;
- Без запаха, не образует пленки, не препятствует "дыханию" древесины;
- После высыхания безопасен для человека, животных и окружающей среды.

Способ применения:

Механическая обработка изделий должна производиться до пропитки. Допускается механическая обработка изделий после пропитки с последующим трехкратным нанесением кистью раствора того же защитного средства на обнажившиеся поверхности. Пропитка мерзлой и обледенелой древесины не допускается. При пропитке в емкости уровень пропиточной жидкости в ней должен быть не менее чем на 100 мм выше уровня изделий в течение всего процесса пропитки. Температура растворов защитных средств должна быть не ниже 10°C. При пропитке способом нанесения на поверхность качество пропитки характеризуется удержанием защитного средства или расходом пропиточной жидкости.

Концентрат разбавить водой: на 1 литр концентрата – 6 литров воды. Поверхностное антисептирование производят с помощью кисти, валика, распылителя за 2-3 раза (ГОСТ 20022.0-93) с перерывом 1-2 часа, обеспечивая суммарный расход не менее 500 гр./кв. м. Консервация древесины в соответствии с ГОСТ 20022.6-93 обеспечивает максимальную защиту. Не допускать воздействие влаги в течение 3-5 дней для фиксации антисептика в древесине.

Техника безопасности: Антисептик для древесины ХМ-11 относится к малоопасным веществам (класс опасности IV), не горюч и не взрывоопасен. При нанесении исключить контакт с открытыми частями тела, попадание внутрь. При попадании в глаза и рот – промыть водой.

ГОСТ 23787.8-80

Срок годности – 12 месяцев.

После размораживания и перемешивания свойства сохраняются.

Состав: смесь неорганических антисептиков, вода.

Изготовитель: ООО «Марта», 223027, Республика Беларусь, Минская обл., Минский р-н, д. Королев Стан, ул. Школьная, 1а-5, тел. +375 17 507 70 07