



## «ОРЕОЛ ДИСКОНТ» ШПАТЛЕВКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ

СТО 05744283-015-2009

### Область применения

Применяется для выравнивания и финишной отделки новых, а также ранее окрашенных бетонных, оштукатуренных, кирпичных, деревянных поверхностей (кроме металлических), ДВП, ДСП, заделки швов между гипсокартонными плитами перед окраской водно-дисперсионными, масляными красками, алкидными эмалями, а также перед оклейкой обоями.

### Свойства

Готов к применению. Легко наносится, быстро сохнет, не стекает с вертикальных поверхностей. Обладает отличной заполняющей, хорошей пластичностью с основанием, имеет малую усадку. Не растрескивается! Благодаря фунгицидным свойствам, подавляет рост грибков, дрожжевых бактерий, предотвращает появление плесени.

### Рекомендации по применению

Поверхность очистить от грязи и пыли и отслоившихся старых покрытий. Твердые и прочно держащиеся глянцевые поверхности зашлифовать до матового состояния, пыль от шлифовки удалить. Перед шпатлеванием и после шпатлевания поверхность рекомендуется загрунтовать универсальной водно-дисперсионной грунтовкой «ОРЕОЛ» Тщательно перемешать шпатлевку, при необходимости разбавить водой до нужной консистенции. При нанесении инструмент рекомендуется периодически смачивать водой. Оптимальная толщина наносимого слоя - не более 3 мм для выравнивания и 1 мм - для финишной отделки. При больших неровностях рекомендуется многослойное нанесение. Во время проведения работ избегать воздействия прямых солнечных лучей и условий повышенной влажности. Рекомендуемая температура при нанесении от 5 °С до 35 °С и относительная влажность воздуха – не более (65 ± 5) %.

### Нанесение

Резиновым или металлическим шпателем.

### Расход

Ориентировочный расход на однослойное покрытие поверхности площадью 1 м<sup>2</sup> в зависимости от состояния и структуры поверхности составляет: при толщине шпатлевки от 500 до 1000 г, 3 мм - от 1000 до 3000 г.

### Время высыхания

Время высыхания одного слоя при температуре (20±2) °С и относительной влажности воздуха (65±5) % - не более 3 часов. Время выдержки шпатлеванного слоя до нанесения следующего покрытия – не менее 24 часов.

### Состав Хранение

Олифа, наполнители, специальные добавки, вода.

В плотно закрытой таре в складских помещениях при температуре выше 5 °С.

### Срок годности

24 месяца с даты изготовления.

### Транспортирование

В плотно закрытой таре при температуре выше 5 °С.

### Морозостойкость

Выдерживает не более 5 циклов замораживания (при температуре минус 40 °С) – оттаивания с сохранением всех свойств. Размораживать при комнатной температуре без подогрева.

### Утилизация

Лакокрасочную продукцию не выливать в канализацию, водоемы, на почву. Сухую тару вывезти на свалку, жидкие остатки передать в места сбора вредных веществ.

### Меры предосторожности

При попадании в глаза вызывает раздражение.