

DIAMANT Грунт-Концентрат

Концентрат 1:2 акриловой грунтовки глубокого проникновения для уменьшения и выравнивания впитываемости минеральных оснований для наружных и внутренних работ

Описание материала

Назначение:

Концентрат 1:2 для приготовления грунтовок (1 часть концентрата разбавляется 2 частями воды) под окраску дисперсионными красками для внутренних и наружных работ. Для укрепления оснований, уменьшения и выравнивания впитывающей способности крупнопористых, впитывающих и имеющих незначительную осыпь песка штукатурок и минеральных поверхностей.

Свойства:

Высокая проникающая способность; укрепляет и снижает впитывающую способность минеральных оснований; повышает адгезию последующих покрытий дисперсионными красками; не содержит растворителей, быстро высыхает, уменьшает расход краски.

Размеры упаковки:

1; 2,5; 5; 10 л

Цветовой тон:

Прозрачная

Состав:

Дисперсия синтетической смолы, пигменты, минеральные наполнители, вода, добавки. Европейские нормы содержания летучих органических веществ (ЛОВ) для продуктов данной категории A/h 30 г/л с 2010г. Данный продукт содержит менее 7 г/л ЛОВ.

Хранение:

Хранить в прохладном, сухом, незамерзающем и защищенном от прямых солнечных лучей месте. Срок хранения в оригинально закрытой заводской упаковке минимум 2 года.

Советы по безопасности:

Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза немедленно промыть водой. Не вдыхать «туман» при распылении. Не допускать попадания в канализацию, водоемы и на почву. Для получения более подробной информации см. паспорт по безопасности.

Утилизация отходов:

Во вторичную переработку сдавать только пустые емкости. Жидкие остатки материала можно утилизировать как

отходы красок на водной основе, высушенные остатки – как высохшие краски или бытовой мусор.

Технология нанесения

Пригодные подложки:

Минеральные основания, например известково-цементные, цементные, гипсовые штукатурки, бетон, керамический и силикатный кирпич.

Подготовка подложки:

Полностью удалите мох и растения, обветшалые покрытия и отложения грязи с помощью водоструйной обработки или путем сухой механической очистки. После очистки подложка должна быть прочной, чистой, свободной от разделяющих веществ и обладать несущей способностью.

Применение:

В зависимости от впитывающей способности нанести после разбавления 1-2 раза. Не применять в неразбавленном виде. При нанесении на нормально впитывающие поверхности разбавить DIAMANT Грунт-Концентрат в соотношении 1:2 водой (1 часть концентрата с 2 частями воды) и хорошо перемешать. Наносить кистью, валиком или краскопультом.

- Для эффективного проникновения грунтовочного средства в основание рекомендуется наносить кистью-макловицей или щеткой с легким давлением.

- Для слабо впитывающих поверхностей (бетон, гипсокартон) разбавлять в соотношении 1:1.

- При грунтовании не допускать образования глянца на основании после высыхания (производить пробное предварительное грунтование).

Не работать при температуре ниже +5°C. Рабочие инструменты после использования немедленно промыть водой. Приблизительно через 4-6 часов поверхность готова к окрашиванию.

Расход:

Около 50 мл концентрата или 150 мл после разбавления в соотношении 1:2 на 1м² на один слой в зависимости от впитывающей способности основания. Точный расход определяется путем пробного грунтования.

Указания

Техническая консультация:

В настоящей публикации невозможно было рассмотреть все встречающиеся на практике основы и технологии их обработки.

Если Вы имеете дело с подложками, не упомянутыми в данной Технической информации, настоятельно рекомендуем проконсультироваться у нас или наших сотрудников на местах.

Мы с удовольствием проконсультируем Вас и дадим детальные рекомендации с учетом специфики конкретного объекта.

Техническая консультация по срочным вопросам:

LACUFA GmbH Lacke und Farben
Schnellerstrasse, 141
D-12439 Berlin
Tel: +49 30 63 94 62 75
Fax: +49 30 63 94 63 78
e-mail: info.berlin@caparol.de
www.caparol.de

LACUFA GmbH Lacke und Farben
Представительство в РБ
пр-т Дзержинского, 104, офис 1502
220116 Минск
Тел.: +375 17 271 53 89
Факс: +375 17 271 53 73
e-mail: info@caparol.by
www.caparol.by

ИЧП «ДИСКОМ»

ул. Лейтенанта Рябцева, 110
220035 Брест
Тел.: +375 162 29 72 37
Факс: +375 162 29 85 52
e-mail: info@diskom.brest.by



Техническая информация по состоянию на июнь 2011 г.

Данная техническая информация базируется на новейшем уровне техники и опыте нашей фирмы. С учетом разнообразия подложек и объектных условий покупатель/потребитель, однако, не освобождается от обязанности компетентной проверки продукта на его пригодность для предусматриваемой цели использования в соответствующих условиях объекта потребителя, под его ответственность.

С выходом нового издания данная информация утрачивает свою силу.