

Лист Технической Информации

Момент Пробка

Универсальный
контактный клей
для пробки



I. Продукт:

Состав:

Контактный клей на основе растворителей.

Область применения:

Укладка всех видов клеящихся настенных, напольных пробковых покрытий, пробкового погонажа, рулонной и листовой пробковой подложки и т.д.

- Комбинационное склеивание пробки с деревом, металлом, жестким поливинилхлоридом, кожей, резиной, войлоком
- Не пригоден для склеивания стиропора, полиэтилена, полипропилена, пластифицированного ПВХ.

Упаковка:

Банка 1л
Канистра 5л

II. Технические характеристики:

- **Высокая прочность склеивания**
- **Высокая теплостойкость**
- **Экономичность**
- **Водостойкость**
- **Морозостойкость**
- **Высокая устойчивость к воздействию разбавленных кислот и щелочей**

Состав:

На основе полихлоропрена. Не содержит толуол.

Конечная прочность склеивания:

Достигается через 3 дня. Зависит от приложенного давления.

Плотность:

0,85-0,87 г/см³

Расход:

250- 350 г/м² при нанесении на обе поверхности

Теплостойкость:

От минус 40°С до плюс 110°С

Устойчивость:

Высокая устойчивость к воздействию воды, разбавленных кислот и щелочей.
Устойчивость к старению.
Температура хранения от минус 20°С до плюс 30°С.
Клей морозостойкий.

Температура применения:

От плюс 18°С до плюс 25°С.
Сухое тепло ускоряет, а холод замедляет испарение растворителей.

III. Указания по использованию

Подготовка материалов:

Склеиваемые поверхности должны быть сухими (влажность для дерева 8-12%) и чистыми. Перед склеиванием выдержите материалы при комнатной температуре (+18°C - +25°C). Необходимо следовать инструкциям производителя пробкового покрытия.

Окрашенные поверхности следует предварительно зачистить.

Нанесение клея:

Клей «Момент Пробка» необходимо равномерно наносить на обе склеиваемые поверхности, особенно тщательно по краям, зубчатым шпателем, валиком или кистью с короткой щетиной.

Время выдерживания:

Перед тем как соединить склеиваемые части необходимо выдержать при комнатной температуре примерно 10-20 минут после нанесения клея.

Важная информация:

После 10-20 мин. выдержки склеивание возможно ещё в течение 2 часов. После испарения растворителя на поверхности склеиваемых материалов должна образоваться видимая пленка из клея. При склеивании пористых и материалов с высокой впитываемостью может потребоваться нанесение дополнительного слоя клея. Перед тем как соединить поверхности следует убедиться, что клей сухой на ощупь, он не должен приставать к пальцам и тянуться.

Склеивание / давление:

Аккуратно и точно соедините склеиваемые поверхности, т.к. после того, как поверхности будут соединены, коррекция невозможна. С усилием прижмите склеиваемые поверхности (давление прижатия - 0.5 Н/мм² = 5 кг/см² или более).

Прочность склеивания зависит не от длительности, а от силы приложенного давления. Давления в течение нескольких секунд достаточно.

Для крупных поверхностей можно использовать пресс или прокатывание специальным катком.

Прижимайте от центра к краям, чтобы избежать скопления воздуха. Тщательно приклеивайте края.

Дальнейшая обработка:

Начальная прочность склеивания настолько велика, что склеенное изделие можно подвергать дальнейшей обработке сразу же.

IV. Дополнительная информация

Условия безопасного использования и хранения:

Работы производить в хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытых источников огня.

Во время перерывов в применении клей необходимо держать плотно закрытым, чтобы избежать испарения растворителей.

При попадании на кожу рук или в глаза тщательно промыть водой.

Хранить плотно закрытым при температуре от -20°C до +30°C.

В случае замораживания клей полностью восстанавливает свою первоначальную консистенцию и свойства при комнатной температуре, перед применением клей необходимо перемешать.

По истечении срока годности упаковку с остатками клея утилизировать с бытовым мусором.

Очищение инструментов:

Очистите инструменты сразу после использования с помощью бензина.

Выведение пятен:

Аккуратно снимите свежие следы клея «Момент Пробка» клея тканью, пропитанной бензином. Высохшие пятна могут быть удалены с ткани с помощью химической чистки. С других поверхностей следы клея удаляются с помощью бензина.

Срок годности 24 месяца со дня производства

Для дополнительной информации смотрите Паспорт безопасности материала. Данный лист технической информации основан на информации, полученной на основе испытаний и огромного опыта в области клеев. Поскольку невозможно исследовать все способы применения и в виду того, что существует множество различных условий использования клея мы не можем заявить, что информация является полной. Мы рекомендуем провести тестирование продукта перед применением, чтобы удостовериться в успехе. Мы гарантируем неизменное качество продукции.

Производитель:
Филиал ООО «Хенкель Рус»
187000, Россия, г. Тосно, Ленинградская область,
Московское шоссе, д.1
+7 812 326 16 63
www.moment.ru



Excellence is our Passion