



FARBITEX®

МАСТИКА БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ

- ✓ Высокая прочность сцепления. С бетоном и металлом она составляет минимум 0,1 МПа.
- ✓ Хорошая условная прочность покрытия на механические нагрузки. Этот показатель считается одним из лучших в классе – не менее 0,2 Мпа
- ✓ Высокая эластичность и прочность на растяжение состава
- ✓ Слабое водопоглощение и высокая непроницаемость влаги
- ✓ Высокая гибкость

Краткое описание	Образует монолитный гидроизоляционный слой, надежно защищающий обрабатываемую поверхность от протечек. После высыхания представляет собой прочное, эластичное покрытие с широким диапазоном температур эксплуатации. Защищает обрабатываемую поверхность от коррозии и повышает срок ее службы.
Состав	нефтяные битумы, крошка резиновая, пылевидные наполнители, растворители
Цвет	чёрный
Блеск	глянцевый
Тип работ	наружные
Область применения	Предназначена для устройства мастичных кровель и ремонта всех видов кровель. Возможно использование в качестве обмазочной гидроизоляции бетонных, железобетонных, деревянных и других строительных конструкций, заглубляемых в землю. Применяется для антикоррозионной обработки металлических поверхностей, в том числе труб, кузовов автомобилей.
Срок службы покрытия	без доступа солнечного света не менее 20 лет
Температура применения	от -10°C до +40°C (при температуре ниже +5°C мастику необходимо предварительно выдержать при комнатной температуре не менее суток).
Инструмент	шпатель, кисть
Подготовка поверхности	Поверхность очистить от пыли, грязи, жирных пятен.
Нанесение покрытия	Нанесение кистью, шпателем в два слоя. При использовании на кровле в два слоя между слоями использовать армирующую сетку.
Рекомендации по нанесению	Перед применением мастику перемешать. Очистить поверхность от загрязнений, пыли, грязи, жирных пятен. Для надежного сцепления гидроизоляционных материалов с основанием пористые поверхности необходимо обработать праймером битумным Farbitex. Мастику необходимо наносить в 2 слоя с помощью кисти, шпателя или наливом, с последующим выравниванием щеткой или гребком. При использовании на кровле между слоями необходимо производить армировку.
Рекомендуемое количество слоев	2 слоя
Разбавление	Не требуется
Расход	3,5-4,5 кг/м2
Время высыхания	каждого слоя — 24 часа, до окончательного отверждения — 7 суток.
Очистка инструмента	После завершения работ инструмент очистить уайт-спиритом, растворителем ТС-1
Срок годности	Гарантийный срок хранения - 12 месяцев с даты изготовления при соблюдении условия транспортирования и хранения.
Транспортирование и хранение	Хранить в сухом, защищенном от солнечных лучей месте, при температуре от -20°C до +30°C
Меры предосторожности, утилизация	Хранить в недоступном для детей месте. Не сливать в канализацию и водоемы. После использования праймера по назначению, банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или специализированный пункт утилизации.
Фасовка	2кг, 4кг, 17кг

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!
www.abcfarben.ru

FARBITEX, мастика БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ