



ЭМАЛЬ

ПОЛУГЛЯНЦЕВАЯ

АКРИЛОВАЯ

- ✓ после высыхания образует гладкую прочную полуглянцевую поверхность
- ✓ имеет высокую укрывистость и экономичный расход
- ✓ легко наносится, быстро высыхает
- ✓ обладает отличной адгезией к большинству поверхностей
- ✓ образует покрытие, устойчивое к влаге и истираниям
- ✓ не желтеет, не имеет неприятного запаха

Краткое описание	Высококачественная полуглянцевая акриловая эмаль. Универсально подходит для окраски зданий и сооружений, деревянных, металлических, кирпичных, бетонных, оштукатуренных и других пористых поверхностей внутри и снаружи помещений.
Состав	Дисперсия акриловая, пигменты, наполнители, реологические добавки, вода.
Цветовая гамма	16 готовых цветов: белый, черный, сиреневый, бирюзовый, красный, зеленый, желтый, зеленое яблоко, бежевый, кофе с молоком, голубой, серый, серебро, слоновая кость, горячий шоколад, лазурное небо.
Блеск	полуглянцевый
Область применения	Предназначена для окраски зданий и сооружений, оцинкованных, деревянных, кирпичных, бетонных, оштукатуренных и других пористых поверхностей, старых, предварительно загрунтованных, но не глянцевых поверхностей.
Срок службы покрытия	более 15 лет
Температура применения	Применять при температуре выше +5°C и относительной влажности не выше 65%. Температура окрашиваемого металла должна быть не более +40°C.
Инструмент	кисть, валик, краскораспылитель.
Подготовка поверхности	Поверхность, предназначенную для окраски очистить от предыдущих слоев, пыли и других загрязнений. Металлические поверхности очистить от ржавчины и окислы, обезжирить, загрунтовать антикоррозионным грунтом.
Нанесение покрытия	При необходимости, перед применением эмаль разморозить при температуре 20+/-5°C, тщательно перемешать (допускается расслоение). Эмаль наносить краскораспылителем, кистью или валиком на сухую предварительно подготовленную поверхность в два слоя. Для нанесения краскораспылителем, рекомендуется разбавлять эмаль водой.
Рекомендуемое количество слоев	2 слоя.
Разбавление	Покрытие готовое к применению, но если необходимо, то разбавление водой возможно до 5% к объему эмали.
Расход	Средний расход на один слой - 80 г/м ² . Расход эмали может варьироваться в зависимости от структуры, типа, состояния окрашиваемой поверхности и качества выполненной предварительной подготовки основания.
Время высыхания	Время высыхания между слоями при температуре +20°C и относительной влажности не более 65% – 1 час. Полное высыхание – 24 часа. При более низких температурах время высыхания увеличивается.
Колеровка	Возможна колеровка белого цвета вручную универсальными колерами Tiscana Mix (количество колера не должно превышать 3% от веса продукта).
Очистка инструмента	После завершения работ инструмент промыть водой.
Срок годности	Гарантийный срок – 24 месяца с даты изготовления при соблюдении условий транспортирования и хранения.
Транспортирование и хранение	Эмаль хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре выше 0°. Допускается транспортирование и хранение краски при температуре до -30°C не более одного месяца. Эмаль выдерживает до 5-ти циклов размораживания без потери качества.
Меры предосторожности, утилизация	При проведении окрасочных работ для защиты рук применять резиновые перчатки. Хранить в недоступном для детей месте. Эмаль не рекомендуется смешивать с другими красками, эмалями или растворителями. После использования эмали по назначению, банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или специализированный пункт утилизации.
Фасовка	0,8кг; 2кг

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!
www.abcfarben.ru

OLECOLOR, эмаль ПОЛУГЛЯНЦЕВАЯ акриловая