

КЛЕЙ-ПЕНА PROFPUR

для приклеивания минеральной ваты



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Приклеивание минеральной ваты, а также теплоизоляционных плит из экструзионного пенополистирола (XPS), декоративных панелей из дерева и пластмассы, гипсокартонных плит, стекломгнезитовых листов (СМЛ).

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ Отличная адгезия и надежное сцепление с минватой, гипсокартонным, стекломгнезитовыми плитами и с большинством строительным материалом: бетон, кирпич, металл и др.
- ✓ Низкое вторичное расширение.
- ✓ Возможность регулирования положения приклеиваемых плит в течение 5 - 6 минут.
- ✓ Возможность корректировки неровных оснований
- ✓ Простота применения и хранения в отличие от традиционных растворов.
- ✓ Экономия времени и энергии.
- ✓ 1 баллон = 25 кг сухой клеевой смеси

КЛЕЙ-ПЕНА PROFPUR

для приклеивания гипсокартона



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Приклеивание гипсокартонных плит, а также стекломгнезитовых листов (СМЛ) теплоизоляционных плит из экструзионного пенополистирола (XPS), декоративных панелей из дерева, пластмассы.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ Отличная адгезия и надежное сцепление с гипсокартонным, стекломгнезитовыми плитам и с большинством строительным материалом: бетон, кирпич, металл и др.
- ✓ Низкое вторичное расширение.
- ✓ Возможность регулирования положения приклеиваемых плит в течение 5 - 6 минут.
- ✓ Возможность корректировки неровных оснований
- ✓ Простота применения и хранения в отличие от традиционных растворов.
- ✓ Экономия времени и энергии.
- ✓ 1 баллон = 25 кг сухой клеевой смеси для ГК.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ:
до 40 м. п. при толщине полосы 2 - 3 см.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ ПРИМЕНЕНИЯ:
от - 5 °С до +35 °С.

Клей-пена	Технические характеристики*								
	Объем продукта в баллоне, мл	Внешний вид баллона	Структура при свободном расширении	Цвет	Время отлипа/рези, мин/ч, не более *	Время отверждения, ч, не более*	Кажущаяся плотность, кг/м ³ , в пределах	Производительность баллона, м ²	Срок хранения, мес / Кол-во в коробе, шт
PROFPUR для приклеивания минеральной ваты	750	Отсутствие механических повреждений и вмятин баллона. Не допускаются подтеки из-под крышки.	Равномерная средне- и мелкоячеистая структура, допускается наличие незначительных трещин, пустот	От сиреневого до фиолетового	10 / 0,7	24	15-25	14	12 / 12
PROFPUR для приклеивания гипсокартона	750	Допускается наличие незначительных рисок и царапин, не влияющих на внешний вид баллона		Зеленый. Допускается наличие оттенков					

* - при (23 ± 2) °С и отн. влажности воздуха (60 ± 5) %