

Средство для удаления старых лакокрасочных покрытий Elcon S



ТУ 2319-003-49222195-2003

ТИП

Средство для удаления старых лакокрасочных покрытий на основе органических растворителей.

СОСТАВ

Растворитель, активная кислота, загуститель, ароматические углеводороды, вода, функциональные добавки.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Средство для удаления старых лакокрасочных покрытий Elcon S представляет собой смесь органических растворителей, функциональных кислот и ингибиторов коррозии. Средство предназначено для быстрого удаления старых ЛКМ с поверхностей (металлических, кирпичных, бетонных и деревянных).

ЦВЕТ

Светло-желтый.

СВОЙСТВА

- Не разрушает строительные материалы
- Удаляет различные типы ЛКМ
- Удаляет до трех слоев ЛКМ за одно применение
- Не требует специальных инструментов

УПАКОВКА

- 0,65 кг бутылка – 12 шт. в коробке
- 520 мл аэрозоль – 12 шт. в коробке
- 6 кг
- 12 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Наименование показателей | Норма по ТУ 2319-003-49222195-2003 |
|--|---|
| 1. Внешний вид смывки | Гель или жидкость (для аэрозольных баллонов) светло-желтого цвета. Допускается наличие механических включений, не влияющих на качество продукта |
| 2. Плотность при (20±2) °С, г/см ³ | 1,2–1,3 |
| 3. Летучесть (потери при испарении) при температуре (20±2) °С, % | 2,0–2,5 |
| 4. Разрыхляющее действие, мин | 10 |
| 5. Коррозионное действие на металлическую поверхность | Выдерживает испытание |

УКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Обработку поверхностей смывкой краски Elcon S проводят при температуре окружающей среды от + 5 °С до + 35 °С. Поверхность, подлежащую обработке, очищают от загрязнений. Изделия, обработанные составом Elcon S, во время протекания реакции не должны подвергаться дополнительной механической обработке. В случае, когда это необходимо, производят повторную обработку.

Для гелеобразного состава: перед использованием перемешивают. Затем наносят средство на поверхность с лакокрасочным покрытием.

Для аэрозольного баллона: перед использованием встряхивают баллон в течение 2-3 мин. Затем наносят средство на поверхность с лакокрасочным покрытием.

Время протекания реакции зависит от вида и толщины слоя покрытия (от 1 до 60 минут). Если прошло больше 60 минут, требуется повторно нанести состав, так как ЛКП в этом случае застынет. Набухшую пленку удаляют шпателем. Поверхность протирают тканью. При необходимости очистку повторяют.

РАСХОД

Теоретический расход средства для удаления старых лакокрасочных покрытий Elcon S при нанесении в один слой – 170 г/м² без учета технологических потерь. Расход материала зависит от характера поверхности, наличия навыков работы.

РАЗБАВИТЕЛЬ

В разбавлении не нуждается.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Elcon R, ортоксилол, толуол, P646, P-4.

СРОК ГОДНОСТИ

12 месяцев.

ХРАНЕНИЕ

Средство для удаления старых лакокрасочных покрытий Elcon S хранят в плотно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей, при температуре от +5 °С до +35 °С. Хранение при температуре выше 35 °С недопустимо.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Смывка краски относится к трудногорючим жидкостям. Попавший на открытые части тела состав Elcon S необходимо смыть водой с мылом.

ДОКУМЕНТЫ ПРОДУКТА

- Технические условия
- Свидетельство о государственной регистрации
- Паспорт безопасности
- Паспорт качества
- Сертификат соответствия

Продукция произведена в соответствии с системой менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).



Изготовитель:
ООО «ЭЛКОН»
429950, Россия, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Коммунальная, 11.
Тел./факс: (8352) 74-98-40, 73-04-88, 76-02-57,
8 800 333 51 44 (бесплатно по России)
www.elcon.ru



Подробнее