

Инструкция по применению гидрофобизатора Elcon Aqwell

1 Условия проведения работ

1.1 Обработка производится по сухой поверхности при температуре окружающей среды от -30°C до +40°C и относительной влажности воздуха не более 80%.

2 Требования к обрабатываемым поверхностям

2.1 Поверхность, подлежащая обработке, должна быть очищена от загрязнений, не иметь лакокрасочных и иных покрытий.

2.2 Обрабатываемая поверхность должна иметь влажность не более 60%. Обработка поверхности с влажностью выше 60% и обледеневшей поверхности недопустима.

3 Обработка поверхности

Состав Elcon Aqwell после тщательного перемешивания может быть нанесен на обрабатываемую поверхность, как методом пневматического распыления, так и ручным способом.

3.1 Пневматическое распыление: При работе сопло пистолета располагают на расстоянии 20-30 см от обрабатываемой поверхности. Второй слой необходимо наносить через 10 – 20 минут после нанесения 1-ого слоя. Нанесение производить до полного насыщения поверхности.

3.2 Ручной способ Нанесение состава Elcon Aqwell кистью или валиком производится прохождением одного и того же участка до полного насыщения поверхности. Через 10 – 20 минут после нанесения 1-ого слоя, необходимо нанести 2-ой слой.

3.3 Норма расхода состава Elcon Aqwell: 1 л/4-5 м².

3.4 время формирования защитного покрытия – 24 часа.

4 Условия эксплуатации покрытия

4.1 Конструкции, обработанные составом Elcon Aqwell, предназначены для эксплуатации как снаружи, так и внутри помещений. Обработка составом мелкопористых поверхностей и поверхностей, подвергающихся постоянному механическому воздействию, не рекомендуется, так как это приведет к быстрому исчезновению эффекта мокрого камня (при сохранении эффекта гидрофоизации).

5 Техника безопасности при работе

5.1 Технологические операции необходимо выполнять, соблюдая правила ТБ, СНиП 111-4-80, ГОСТ 12-3-005-75 «Работы окрасочные. Общие правила ТБ», ПБВХ 11-74 «Правила безопасности в химической промышленности».

5.2 Попавший на открытые части тела состав Elcon Aqwell необходимо смыть водой с мылом.

5.3 Высохшее покрытие не оказывает вредного воздействия на организм человека.

5.4 Лица, связанные с применением состава, должны использовать средства защиты глаз (защитные очки), органов дыхания (респираторы, марлевые повязки), хлопчатобумажный костюм, резиновые перчатки, сапоги или ботинки. Работы следует проводить в хорошо проветриваемом помещении или на открытом воздухе.

5.5 По окончании работы руки следует вымыть водой с мылом.

6 Транспортирование и хранение

6.1 Хранить и перевозить в герметично закрытой таре при температуре от -30°C до +40°C. Предохранять от влаги, действия тепла, прямых солнечных лучей. Вскрытые упаковки хранить с плотно закрытой крышкой.

7 Гарантии изготовителя

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие состава Elcon Aqwell требованиям технических условий ТУ 2311-007-49222195-2008 при соблюдении инструкции по применению, НД по транспортированию и хранению.

7.2 Гарантийный срок хранения — 12 месяцев со дня изготовления.