



Наименование:	ЭМАЛЬ ПО ДЕРЕВУ и OSB
Состав:	
Описание товара:	<p>Высококачественная специализированная эмаль на основе акрилового связующего для окраски новых и ранее окрашенных деревянных поверхностей внутри помещений и на фасадах, а так же плит OSB (ориентировано-стружечных плит).</p> <ul style="list-style-type: none"> • содержание акриловой дисперсии обеспечивает прекрасную адгезию к дереву и поверхностям, ранее окрашенным алкидами, а также устойчивость к воздействию дезинфицирующих моющих средств; • обладает высокой стойкостью к потере глянца и выцветанию; • благодаря эластичной плёнке устойчива к растрескиванию; • подтвержденная долговечность покрытия на фасадах; • имеет хорошие грязеотталкивающие свойства; • подчёркивает структуру древесины; • долговечность на фасаде - 10 лет; • образует "дышащее" покрытие; • образует гидрофобную плёнку; • защищает от влаги и плесени; • <u>с шелковистым блеском</u>; • экономичный расход; • легко наносится; • без запаха.
Применение и расход:	<p>Эмаль наносится кистью, валиком или краскопультом. Расход эмали 80-100 г/м² при одинарном нанесении. Рекомендуется нанесение двух и более слоев эмали с промежуточной сушкой 2 часа. При необходимости снижения вязкости добавить не более 5% воды.</p>
Свойства и особенности:	<p>Представляет собой белую, вязкую, маслянистую на ощупь жидкость. Образует гладкую поверхность с шелковистым блеском. Устойчива к истиранию и внешним воздействиям. Отличается высокой водостойкостью, оставляя поверхность «дышащей». Благодаря высокой эластичности и повышенной адгезии к древесине эмаль обеспечивает долговечное (до 10 лет) покрытие деревянного фасада. Возможна колеровка эмали высококонцентрированными колеровочными пастами ТМ «VGT». Выпускается 8 базовых цветов.</p>
Уход за покрытием:	<p>Полный набор прочности и устойчивость к влажной уборке достигается через 2 недели.</p>
Подготовка поверхности:	<p>Рабочая поверхность должна быть сухой и чистой. Отслаивающиеся старые покрытия должны быть удалены, крепко держащиеся участки зашкурены, при необходимости обработаны грунтовкой по старой краске. Рекомендуется предварительная обработка антисептическим составом ВЮ Защита -дерево ТМ «VGT». При работе с деревянной мебелью для улучшения декоративных свойств финишного покрытия рекомендуется предварительная обработка</p>

	шлиф-грунтом с последующей шлифовкой поверхности.
Время высыхания:	До отлипа - 2 часа, полное высыхание - 24 часа при температуре $(20 \pm 3)^\circ\text{C}$ и отн. влажности воздуха $(65 \pm 5)\%$. Работы производить при температуре не ниже $+7^\circ\text{C}$ и отн. влажности воздуха не более 80%.
Хранение:	В плотно закрытой таре при температуре от 0°C до $+40^\circ\text{C}$. Выдерживает замораживание до -25°C , но не более пяти циклов замораживания-оттаивания. ЛКМ размораживают при температуре $(20 \pm 5)^\circ\text{C}$ и тщательно размешивают до получения однородной массы. Срок годности 24 месяца с даты изготовления.
Технические условия:	2313-012-32998388-2010 с изм. 1,2,3