



<b>Наименование:</b>	Краска акриловая для стен «Белоснежная» ВД-АК-2180
<b>Состав:</b>	Водная дисперсия акрилового полимера, мраморная крошка, двуокись титана, модифицирующие добавки.
<b>Описание товара:</b>	
<b>Колеровка:</b>	Может колероваться колеровочными красками нашей фирмы в пастельные тона.
<b>Свойства и особенности:</b>	Краска представляет собой белую, вязкую, маслянистую на ощупь жидкость. Сухой остаток не менее 55%. После высыхания образует ровную матовую поверхность с белизной не менее 90%. Краска обладает светостойкостью (не желтеет в процессе эксплуатации), образует «дышащее» покрытие. Устойчива к незначительным механическим воздействиям и воздействию водного конденсата. Имеет хорошую адгезию к бетонным, кирпичным и оштукатуренным поверхностям.
<b>Белизна:</b>	Не менее 90%.
<b>Подготовка поверхности:</b>	Рабочая поверхность должна быть сухой и чистой. Отслаивающиеся старые покрытия должны быть удалены. Рекомендуется предварительное грунтование поверхности.
<b>Расход:</b>	Расход краски на однослойное покрытие - 180 г/м <sup>2</sup> по гладкой поверхности, по шероховатым и сильно впитывающим поверхностям - 250 г/м <sup>2</sup> , рекомендуется нанесение двух и более слоев краски с промежуточной сушкой 1 час.
<b>Способ нанесения:</b>	Наносится кистью, валиком или краскопультом. Возможно нанесение на старую масляную или пентафтальевую краску с предварительным грунтованием поверхности грунтовкой по старой краске нашей фирмы. Рекомендуется двукратное нанесение краски с промежуточной сушкой 1 час.
<b>Разбавитель:</b>	Вода, не более 5%.
<b>Время высыхания:</b>	До отлипа - 1 час, полное высыхание через 24 часа при нормальных условиях.
<b>Сухой остаток:</b>	Не менее 55%
<b>Плотность:</b>	1,5 г/см <sup>3</sup>
<b>Хранение:</b>	В плотно закрытой таре при температуре от 0°С до +40°С. Выдерживает замораживание до -25°С, но не более пяти циклов замораживания-оттаивания. Срок годности 24 месяца с даты изготовления.
<b>Не рекомендуется:</b>	Окраска поверхности при повышенной влажности и температуре ниже +7°С.
<b>Технические</b>	2316-004-32998388-2011 с изм. 1,2,3



**условия:**