



Наименование:	Эмаль ВД-АК-1179 "Профи" антикоррозионная по металлу с перламутровым пигментом
Состав:	Водная дисперсия стирол-акрилового сополимера, ингибиторы коррозии, модифицирующие добавки, перламутровый пигмент.
Описание товара:	
Применение:	эмаль наносится кистью, валиком или краскопультом. Разбавление недопустимо. Расход эмали 100 г/м ² на один слой. Наносить в два слоя.
Свойства и особенности:	Эмаль для окраски металла изготовлена на основе специализированной стирол-акриловой дисперсии с добавлением ингибиторов коррозии и перламутрового пигмента. Такое сочетание компонентов обеспечивает антикоррозионную защиту и высокие декоративные свойства покрытия.
Подготовка поверхности:	очистить от ржавчины, зашлифовать, обезжирить. Рабочая поверхность должна быть сухой и чистой. Рекомендуется предварительное грунтование поверхности грунтовкой ВД-АК-0301 по металлу.
Расход:	Расход эмали 100 г/м ² на один слой.
Время высыхания:	промежуточная сушка 4-6 часов. Полное высыхание - 24 часа при температуре (20±2)°С и отн. влажности воздуха (65±5)%. Работы производить при температуре от +7°С до +30°С и отн. влажности воздуха не более 80%. Не наносить в жаркую погоду, при сильном ветре и дожде. Полный набор прочности покрытия достигается через 28 дней после проведения окрасочных работ.
Хранение:	в плотно закрытой таре при температуре от +5°С до +40°С. Не замораживать!
Технические условия:	ТУ 2313-012-32998388-2010 с изм. 1,2,3,4,5