



Наименование:	Краска для потолков «Белоснежная» ВД-АК-2180
Состав:	водная дисперсия стирол-акрилового сополимера, мраморный наполнитель, пигмент, модифицирующие добавки.
Описание товара:	
Свойства и особенности:	Краска представляет собой белую, вязкую, однородную массу. Сухой остаток не менее 55%. После высыхания образует ровную матовую поверхность. Краска обладает светостойкостью (не желтеет в процессе эксплуатации), образует «дышащее» покрытие. Имеет хорошую адгезию к деревянным, бетонным, кирпичным и оштукатуренным поверхностям.
Подготовка поверхности:	Рабочая поверхность должна быть сухой и чистой. Рекомендуется предварительное грунтование поверхности грунтовкой ТМ "VGT".
Расход:	Расход краски на однослойное покрытие - 180 г/м ² по гладкой поверхности, по шероховатым и сильновыпуклым поверхностям - 250 г/м ² , рекомендуется нанесение двух и более слоев краски с промежуточной сушкой 1 час.
Способ нанесения:	Краску наносят кистью, валиком или краскопультом. Расход краски 180 г/м ² на один слой. Рекомендуется нанесение двух слоёв краски с промежуточной сушкой 1 час. При необходимости снижения вязкости добавить не более 5% воды.
Разбавитель:	Вода, не более 5%.
Время высыхания:	до отлипа составляет 1 час, полное высыхание через 24 часа при температуре (20±2)°С и отн. влажности воздуха (65±5)%. Работы производить при температуре не ниже +7°С и отн. влажности воздуха не более 80%.
Плотность:	1,60 г/см ³
Хранение:	В плотно закрытой таре при температуре от 0°С до +40°С. Выдерживает замораживание до -25°С, но не более 5 циклов замораживания-оттаивания. ЛКМ размораживают при температуре (20±5)°С и тщательно перемешивают до получения однородной массы.
Не рекомендуется:	Применять краску в помещениях с повышенной влажностью и на часто смачиваемых поверхностях, например, в душевых кабинах, банях и пр.; окраска поверхности при температуре ниже +7°С.
Технические условия:	ТУ 2316-004-32998388-2011 с изм. 1,2,3,4