



| | |
|--------------------------------|--|
| Наименование: | Жидкие металлы |
| Состав: | Водная дисперсия стирол-акрилового сополимера, модифицирующие добавки, перламутровый пигмент. |
| Описание товара: | |
| Применение: | Эмаль наносится синтетической кистью, валиком с мелким ворсом или краскораспылителем в 1-2 слоя. При необходимости разбавить водой, не более 5%. Работы производить при температуре не ниже +7°C и отн. влажности воздуха не более 80 %. |
| Подготовка поверхности: | Рабочая поверхность должна быть сухой и чистой. Отслаивающиеся старые покрытия должны быть удалены. При окраске металлических поверхностей рекомендуется предварительное грунтование поверхности грунтовкой по металлу, пористых поверхностей - грунтовкой глубокого проникновения ТМ «VGT». |
| Расход: | 75 г/м ² |
| Время высыхания: | До отлипа – 2 часа, полное высыхание через 24 часа при температуре (20±2)°C и отн. влажности воздуха (65±5)%. |
| Хранение: | В плотно закрытой таре при температуре от 0°C до +40°C. Не замораживать. Срок годности 12 месяцев с даты изготовления. |
| Технические условия: | 2313-012-32998388-2010 с изм. 1,2,3,4,5 |