

АНТИФРИЗ **FELIX® DRAGON**



Антифриз FELIX® DRAGON представляет собой жидкость охлаждающую низкозамерзающую на основе этиленгликоля, не содержащую нитритов, аминов, фосфатов, боратов и силикатов. В качестве ингибиторов коррозии содержит соли органических кислот. Рекомендован для автомобилей: Haval, Geely, Chery, Changan, GAC.

СВОЙСТВА ГОТОВОГО К ПРИМЕНЕНИЮ АНТИФРИЗА

Профессиональный карбоксилатный антифриз с увеличенным ресурсом эксплуатации (тип OAT). Обеспечивает высокую степень защиты от замерзания, коррозии и перегрева. Эффективно защищает от образования отложений все важные части охлаждающей системы автомобиля, охлаждающие каналы в блоках и головках цилиндров, в радиаторе, водяном насосе и теплообменнике.

Предназначена для использования в современных системах охлаждения двигателей китайских автомобилей при температуре окружающего воздуха до минус 40°C. Соответствует требованиям спецификаций китайских автопроизводителей и международным стандартам: China GB 29743-2013, ASTM D 3306, ASTM D 4985. Относится к классу G12+.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обладает увеличенным ресурсом эксплуатации – 250 000 км;
- Высокая эффективность охлаждения двигателя;
- Высокотемпературная защита алюминия;
- Улучшенная совместимость с пластиками и эластомерами;
- Исключает возможность образования накипи и отложений;
- Обладает повышенной термостабильностью и теплопроводностью.

СМЕШИВАЕМОСТЬ

Так как особые свойства антифриза FELIX® DRAGON, такие как повышенная защита алюминия и увеличенные интервалы замены, могут быть достигнуты только в случае использования чистого антифриза FELIX® DRAGON, его смешивание с другими марками охлаждающих жидкостей может производиться только в исключительных случаях.



АНТИФРИЗ **FELIX® DRAGON**

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Химический состав	Этиленгликоль и обессоленная вода с добавлением ингибиторов		
Внешний вид	Однородная прозрачная жидкость красного цвета без механических примесей		
Свойства:	Плотность при 20°C	1,075г/см ³	ГОСТ 18995.1 разд. 1
	Температура кипения:	109°C	
	Температура начала кристаллизации:	42°C	ГОСТ 28084
	Температура замерзания:	45°C	ТУ 2422 – 068-36732629-2006
	Показатель активности ионов водорода	7,8ед.рН	ГОСТ 22567.5
	Щелочность:	3,4 см ³	ГОСТ 28084
	Коррозионное воздействие на металлы, изменение массы образца металла, при температуре (88 ± 2)°C, в течение 336 ч	медь М-1 или М-3 латунь Л-68 или Л-63 припой ПОС-35 или ПОС 40-2 алюминий АК-6М2 или АЛ-9 чугун GH-190 по нормали ФИАТ ВАЗ 52205 или Сч 24-44, Сч 18-36, Сч 25 сталь 08 КП, 20 (10), 08Ю	0,03 г/м ² сут 0,03 г/м ² сут 0,02 г/м ² сут 0,04 г/м ² сут 0,03 г/м ² сут 0,01 г/м ² сут
	Вспениваемость:	объем пены через 5 минут при 88°C время исчезновения пены	15 см ³ 1 с
	Воздействие на резину:	изменение объема стандартных образцов резины при (100 ± 2)°C в течение (72 ± 2) ч: ✓ 57-5006 ✓ 57-7011	ГОСТ 28084 1% 2%

АНТИФРИЗ FELIX ® DRAGON

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Контроль качества каждой партии антифриза осуществляется аттестованной производственной лабораторией в соответствии с утвержденным графиком. Вышеприведенные показатели представляют собой средние значения на момент подготовки данной технической информации. Они не являются специфичными параметрами продукта. Анализы каждой партии продукта содержатся в паспорте качества.

СРОК ХРАНЕНИЯ

Гарантийный срок хранения антифриза 5 лет с даты изготовления. Хранить в герметичной таре, беречь от влаги и попадания прямых солнечных лучей.

СООТВЕТСТВУЕТ СТАНДАРТАМ

China GB 29743-2013, ASTM D 3306, ASTM D 4985.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

По степени воздействия на организм человека охлаждающая жидкость антифриза FELIX® DRAGON относится к 3-ему классу – вещества умеренно опасные. При попадании внутрь организма охлаждающей жидкости антифриза FELIX® DRAGON вреден для людей и животных. В случае попадания внутрь организма незамедлительно обратиться за медицинской помощью. При использовании продукта необходимо соблюдать рекомендации, приведенные в паспорте безопасности, а также меры предосторожности обычные при работе с химическими веществами. Отработанный продукт должен уничтожаться специальными методами, сжиганием на установках термического обезвреживания промышленных отходов, в соответствии с местными предписаниями.

ВНИМАНИЕ

Приведенная в настоящей публикации информация основывается на нашем опыте и имеющихся у нас в настоящее время технических знаниях. Поскольку множество факторов может влиять на процессы обработки и применения нашего продукта, приведенные данные не освобождают наших потребителей от необходимости проведения собственных испытаний. Эти данные не являются юридически обязывающей гарантией определенных свойств продукта, а также гарантией пригодности его для конкретной цели.

Любые описания, рисунки, графики данные, пропорции веса и т.п., приведенные в данной публикации, могут быть изменены без предварительного уведомления и не являются частью официальной спецификации. Получатель наших продуктов обязан под собственную ответственность соблюдать права собственности, а также действующие законы и постановления.

