



<b>Наименование:</b>	Клей акриловый для стеклообоев
<b>Состав:</b>	
<b>Описание товара:</b>	
<b>Применение:</b>	Предназначен для приклеивания стеклообоев, стеклохолста. В разбавленном виде - для обычных обоев и для предварительного грунтования оклеиваемой поверхности. Применяется во всех типах зданий и сооружений (А-В).
<b>Свойства и особенности:</b>	Клей представляет собой молочно-белую вязкую жидкость со слабым запахом, липкую на ощупь. После высыхания образует прозрачную эластичную плёнку и не нарушает структуру наклеенного полотна. Обладает высокой клеящей способностью. Универсален в применении. Имеет хорошую адгезию к дереву, бетону, кирпичу и пр. Имеет высокую влагостойкость.
<b>Подготовка поверхности:</b>	Рабочая поверхность должна быть сухой, чистой и загрунтованной (клей, разбавленный водой 1:1). Последующие работы проводить после полного высыхания грунтовочного слоя.
<b>Способ нанесения:</b>	Клей готов к применению. Наносить сплошным слоем. Клей наносить на подготовленную поверхность стены, затем совместить полотно стеклообоев со стеной, прижать и разгладить. При работе с бумажными обоями и обоями с ПВХ покрытием рекомендуется разбавление водой 2:1. Перед использованием перемешать. Внимание! Окна, форточки и двери должны быть плотно закрыты до полного высыхания клея.
<b>Расход:</b>	200-350 г/м <sup>2</sup> .
<b>Время высыхания:</b>	В течение 30 минут сохраняется подвижность, полное высыхание - через 24 часа при температуре (20±2)°С и отн. влажности воздуха 65%. При более низких температурах и более высокой влажности воздуха время на достижение полной прочности увеличивается.
<b>Хранение и транспортирование:</b>	В плотно закрытой таре при температуре от 0°С до +40°С. Выдерживает замораживание до -25°С, но не более пяти циклов замораживания-оттаивания. Размораживают при температуре (20±5)°С и тщательно перемешивают до получения однородной массы.
<b>Состав:</b>	Водная дисперсия стирол-акрилового полимера, модифицирующие добавки, вода.
<b>Предел прочности при равномерном отрыве, кг/см<sup>2</sup>:</b>	8
<b>Плотность:</b>	1.01 г/см <sup>3</sup>
<b>Температура применения:</b>	Работы производить при температуре не ниже +7°С и отн. влажности воздуха не более 80%.

<b>Не рекомендуется:</b>	Производить работы при температуре ниже +7°C и отн. влажности воздуха более 80%.
<b>Меры предосторожности:</b>	При попадании в глаза или на кожу - промыть большим количеством воды. При применении использовать СИЗ (спецодежду, перчатки, пасты для кожи рук и т.д.). Не использовать на поверхностях, контактирующих с питьевой водой и пищевыми продуктами. Внимание! Окна, форточки и двери должны быть плотно закрыты до полного высыхания клея. Хранить в недоступном для детей месте.
<b>Описание опасности:</b>	Символ опасности - отсутствует; сигнальное слово - отсутствует. При попадании в глаза или на кожу может вызвать раздражение. В случае возникновения неприятных ощущений - обратиться к врачу. Продукт не является пожаро- и взрывоопасным, что обусловлено свойствами компонентов, входящих в его состав.
<b>Срок годности:</b>	24 месяца с даты изготовления.
<b>Технические условия:</b>	2242-003-32998388-2010 с изм. 1-7