



## Характеристики

FARBITEX PROFI

основа алкидная

**БЛЕСК** глянцевый

ТИП РАБОТ для внутренних работ

ТИП РАСТВОРИТЕЛЯ УАЙТ-СПИРИТ

**PACXOΔ HA 1 CΛΟЙ** 70-100 MΛ/M<sup>2</sup>

KOANYECTBO CAOEB 2 CAOR

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ 24 Часа однослойного покрытия при температуре (20±2)°С и нормальной влажности

**ВИДЫ ПОВЕРХНОСТЕЙ** предназначен для покрытия паркетных и деревянных полов.



ФАСОВКИ 1,9 КГ



## Правила использования

# FARBITEX PROFI

#### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

деревянные поверхности, предназначенные для лакировки, отшлифовать мелкой наждачной шкуркой, очистить от жира, грязи и пыли. Новые поверхности загрунтовать лаком, разбавленным уайт-спиритом в зависимости от впитывающей поверхности породы древесины.

### ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

После первого слоя проводить межслойную шлифовку. Далее межслойную шлифовку проводить при необходимости. Избегать сквозняков и попадания прямых солнечных лучей. Лак наносить на поверхность при комнатной температуре.

РЕЗУЛЬТАТ (ПОСЛЕ ВЫСЫХАНИЯ)

ровная глянцевая поверхность без посторонних включений

#### **ИНСТРУМЕНТ**

МЕТОДОМ РАСПЫЛЕНИЯ ИЛИ КИ-СТЬЮ

#### СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ ОЛИФА «ОКСОЛЬ»

