

WOOD

FARBITEX[®]
PROFI

Влагостойкий



Подчеркивает
структуру
дерева



Высоко-
глянцевый



ЛАК

ЯХТНЫЙ

АТМОСФЕРОСТОЙКИЙ

ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ

WOOD

Характеристики

FARBITEX[®]
PROFI

ОСНОВА раствор модифицированной пентафталевой смолы

БЛЕСК глянцевый

ТИП РАБОТ универсальные

ТИП РАСТВОРИТЕЛЯ уайт-спирит

РАСХОД НА 1 СЛОЙ 80-100 мл/м²

КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ 1-2 слоя

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ 10 часов. Окончательное отверждение однослойного покрытия при температуре (20±2)°С и нормальной влажности происходит через 3-5 суток.

ВИДЫ ПОВЕРХНОСТЕЙ для отделки деревянных лодок, яхт, садовой мебели и других изделий из древесины (оконные рамы, двери).



ФАСОВКИ 0,8Л; 2,7Л; 4Л

ЛАК УРАЛКИДНЫЙ ЯХТНЫЙ АТМОСФЕРОСТОЙКИЙ

WOOD

Правила использования

FARBITEX[®]
PROFI

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Деревянные поверхности, предназначенные для лакировки, очистить от жира и грязи, отшлифовать мелкой наждачной бумагой и пыль от шлифовки удалить. Новые поверхности загрунтовать лаком, разбавленным уайт-спиритом на 2-4% к объему. После обработки грунтовочным слоем провести межслойную шлифовку.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Наносить лак при температуре от +5°C до +25°C, избегая попадания прямых солнечных лучей

РЕЗУЛЬТАТ (ПОСЛЕ ВЫСЫХАНИЯ)

ровная глянцевая поверхность без посторонних включений

ИНСТРУМЕНТ

КИСТЬ, ВАЛИК, КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЬ

СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ

ОЛИФА «ОКСОЛЬ»



ЛАК УРАЛКИДНЫЙ ЯХТНЫЙ АТМОСФЕРОСТОЙКИЙ