

## Лазурь для древесины ВД-АК-1 «Colorita»

### **Назначение и применение:**

Лазурь ВД-АК-1 «COLORITA» предназначена для декоративной отделки и защиты изделий из древесины. Используется для получения полупрозрачных лессирующих покрытий различных оттенков, сохраняющих видимым рисунок натуральной древесины. Применяется для внутренних и наружных работ.

### **Основные параметры:**

Массовая доля нелетучих веществ (сухой остаток) ..... 48-58%  
Время сушки слоя при  $t=20^{\circ}\text{C}$ , до степени 3 ..... 1 час  
Стойкость к статическому воздействию воды при температуре  $(20\pm 2)^{\circ}\text{C}$  ..... не менее 48 часов  
Адгезия покрытия к основанию ..... не менее 1,0 МПа

### **Условия применения:**

Влажность деревянных поверхностей должна быть не более 15%. Не красить нагретые поверхности. Перед нанесением окрашиваемые поверхности должны быть очищены от отслоившейся краски и лака, грязи, пыли, жировых пятен, потеков смолы и высушены. Нанесение на ранее окрашенную древесину допускается только после установления совместимости с основанием и оценки полученного декоративного эффекта методом пробной выкраски. Для улучшения адгезии лазури с основанием при проведении наружных работ рекомендуется неокрашенную поверхность загрунтовать прозрачной грунтовкой ВД-АК.

Нанесение лазури на поверхность производится кистью, валиком или распылителем. В зависимости от желаемого декоративного эффекта для внутренних работ необходимо 1-2 слоя, для наружных работ – не менее 2 слоев. Время сушки каждого слоя не менее 1 ч при температуре от  $15^{\circ}\text{C}$  до  $25^{\circ}\text{C}$  и относительной влажности не более 70%. Для более однородного покрытия лазурь необходимо наносить вдоль волокон древесины не допуская высыхания предыдущих мазков «мокрое по мокрому». При нанесении кистью окраску производить непрерывно от угла до угла, выбирая один конструктивный элемент, например доску вагонки или бревно сруба.

### **Цветовая гамма:**

белое дерево, венге, акация, лагуна, лайм, меранти, орегон, персик, цитрон.

### **Срок хранения:**

Хранить в плотно закрытой таре при  $t$  не ниже  $+5^{\circ}\text{C}$  и не более  $+30^{\circ}\text{C}$ . Не замораживать!  
Гарантийный срок хранения - 24 месяца с даты изготовления в невскрытой таре.

### **Растворитель: вода.**

**ВНИМАНИЕ!** Вся информация о наших продуктах основана на наших сегодняшних знаниях и опыте. С правовой точки зрения из этого нельзя делать выводы по поводу обязательности определенных свойств того или иного продукта в определенных областях применения. Каждый потребитель наших продуктов должен самостоятельно и с полной ответственностью проверить их пригодность для использования в собственных конкретных условиях и на конкретных объектах. При этом потребитель должен соблюдать требования всех правил и других регулирующих актов, ограничивающих применение наших продуктов.

---

ООО «Материалы для пожаротушения»  
222370, Минская обл., Воложинский р-н, г.п. Ивенец, ул. Промышленная, 34  
Тел.: (017) 237-57-92, 266-47-64, факс (017) 237-11-09  
e-mail: [materiali\\_dpt@mail.ru](mailto:materiali_dpt@mail.ru) УНП 691991445