



Наименование:	Биозащита древесины
Состав:	
Описание товара:	<p>Эффективная пропитка-антисептик на водной основе для защиты древесины от биопоражений внутри и снаружи всех типов зданий и сооружений (А-В). Обладает долговременным «лечебным эффектом» сроком до 12 лет. Предотвращает заражение, эффективно борется с появлением синевы на свежесрубленной древесине, а также с грибами на её поверхности.</p> <p>Может использоваться для дезинфекции каменной кладки стен и фасадов зданий.</p> <ul style="list-style-type: none"> • дезинфекция поверхностей, загрязнённых грибами и водорослями; • долговременный "лечебный эффект"; • 2 в 1 (профилактика + уничтожение); • препятствует появлению синевы; • предотвращает заражение. <p>Перед использованием размешать.</p>
Применение:	<p>Для обработки заросших поверхностей стен раствор следует наносить после проведения механической очистки стен. Для сильно заражённых поверхностей и для внутреннего использования рекомендуется провести дополнительную обработку перед механической очисткой, чтобы не допустить распространения грибов и водорослей. Убедитесь, что осветительные приборы и т.п. защищены. Древесину можно обрабатывать как окунанием с помощью ванн, так и с помощью разбрызгивающего оборудования. Профилактическая обработка проводится при разведении продукта в соотношении 1:1. Работы производить при температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности воздуха не более 80%.</p>
Свойства и особенности:	<p>Внешний вид: жёлтоватая прозрачная жидкость. Устойчива при температурах от -15°C до +60°C (при кратковременном воздействии).</p>
Подготовка поверхности:	<p>Рабочая поверхность должна быть сухой и чистой. Отслаивающиеся старые покрытия должны быть удалены.</p>
Расход:	100-200 г/м ²
Время высыхания:	<p>Полное высыхание не более 24 часов при температуре (20±2)°C и относительной влажности воздуха 65%.</p>
Хранение и транспортирование:	<p>В плотно закрытой таре при температуре от 0°C до +40°C. Защищать препарат от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания. Выдерживает замораживание до -15°C, но не более 5 циклов замораживания-оттаивания. Размораживают при температуре (20±5)°C. Срок годности 24 месяца с даты изготовления.</p>
Состав:	<p>Модифицирующие добавки с антисептическими свойствами в водной среде.</p>

**Технические
условия:**

2389-016-32998388-2012 с изм. 1