



Наименование:	Лак акриловый пропиточный с антисептиком для дерева и камня
Состав:	
Описание товара:	Предназначен для глубокой пропитки и защиты от гниения деревянных поверхностей (кроме полов); для декоративной отделки и защиты от грибков, водорослей, плесени кирпичных, бетонных и других минеральных поверхностей, а также природного и искусственного камня. Применяется для наружных и внутренних работ во всех типах зданий и сооружений (А-В), в т.ч. для которых предусмотрен режим влажной дезинфекции. Рекомендуется также в качестве предварительного тонирующего слоя, в т.ч. для деревянных полов под другие бесцветные водно-дисперсионные лаки ТМ «VGT».
Свойства и особенности:	Представляет собой гомогенную вязкую жидкость со слабым запахом. При полном высыхании лак образует прозрачную, эластичную, прочную пленку. От других лаков данный материал отличает большая глубина проникновения в слой древесины, что обеспечивает более длительную защиту древесины от гниения. Может использоваться для наружных и внутренних работ. Выпускается несколько цветов: дуб, тик, ореховое дерево, сосна, красное дерево, вишня, махагон, калужница, венге, палисандр, белый, дуб светло-серый, бесцветный. Бесцветный лак применяется в качестве базы для автоматической колеровки по каталогу Color Grain.
Колеровка:	Выпускается 13 цветов.
Подготовка поверхности:	Рабочая поверхность должна быть сухой и чистой. Отслаивающийся старый лак должен быть удалён. Для получения лучшего декоративного эффекта поверхность рекомендуется предварительно отшлифовать и удалить пыль.
Способ нанесения:	Нанести лак сплошным слоем на поверхность кистью, валиком, тампоном, наливом или окунанием.
Расход:	Ориентировочный расход лака на один слой при нанесении кистью на дерево 100-160 г/м ² . Рекомендуется нанесение двух и более слоёв лака. Можно использовать в качестве промежуточного тонирующего слоя, в том числе и для полов.
Время высыхания:	До отлипа – 1 час, полное высыхание через 24 часа при температуре (20±2)°С и отн. влажности воздуха (65±5)%. Работы производить при температуре от +7°С до +30°С и отн. влажности воздуха не более 80%.
Хранение и транспортирование:	В плотно закрытой таре при температуре от 0°С до +40°С. Выдерживает замораживание при температуре до (-15±3)°С, но не более пяти циклов замораживания-оттаивания; лак размораживают при температуре (20±5)°С и тщательно перемешивают до получения однородной массы.
Состав:	Водная дисперсия стирол-акрилового сополимера, антисептические и модифицирующие добавки, пигмент.

Плотность:	1,0 г/см ³
Сухой остаток:	Не менее 15%.
Не рекомендуется:	Наносить в жаркую погоду, при сильном ветре и дожде.
Технические условия:	2313-005-32998388-2011 с изм.1,2,3,4,5