



Состав пропиточный

ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ

для древесины и тканей

- Обеспечивает II группу огнезащитной эффективности по ГОСТ Р 53292-2009
- Глубоко проникает в структуру древесины
- Обеспечивает высокий уровень защиты от биопоражений
- Обладает паропроницаемостью, позволяя древесине свободно «дышать»

Краткое описание	Обеспечивает II группу огнезащитной эффективности по ГОСТ Р 53292-2009 (трудновоспламеняемая древесина). Глубоко проникает в структуру древесины. Обеспечивает двухуровневую защиту от биопоражений. Обладает паропроницаемостью, позволяя древесине свободно "дышать". Не меняет цвет обрабатываемой поверхности.
Состав	Водный раствор антипиренов, высокоэффективные антисептические добавки.
Возможные цвета	прозрачный
Область применения	Предназначен для пропитки деревянных поверхностей (неокрашенных или очищенных от старых покрытий), а также для материалов на основе древесины (фанера, ДВП, ДСП) и текстильных материалов из натуральных волокон и смешанных тканей, содержащих до 33% полиэфирного волокна и 67% хлопка. Подходит для внутренних и внешних работ «под навесом».
Срок службы покрытия	Средний срок огнебиозащиты - 4 года.
Температура применения	Температура не ниже +5°C.
Инструмент	Кисть, валик, краскораспылитель.
Подготовка поверхности	Обрабатываемая поверхность древесины должна быть очищена от грязи, пыли, коры и других покрытий.
Нанесение покрытия	Наносить на необработанную лакокрасочными материалами древесину, влажностью не более 30%, при температуре окружающего воздуха и
Рекомендуемое количество слоев	2 и более слоев.
Разбавление	Разбавления не требует, состав готов к применению.
Расход	для достижения 2 группы огнезащиты древесины - 500 г/м ² , для биозащитной обработки достаточно обработать древесину с расходом 250 г/м ² . 150 г/м ² - для огнезащитной обработки тканей
Время высыхания	Время высыхания между наносимыми слоями – 1,5ч, полное высыхание – 24 часа.
Плотность	1,1 г/см ³
Очистка инструмента	После завершения работ инструмент сразу промыть водой.
Срок годности	Гарантийный срок хранения - 24 месяца с даты изготовления при соблюдении условий хранения и транспортирования.
Транспортирование и хранение	Состав рекомендуется хранить и транспортировать при температуре окружающей среды от -5°C до +30°C.
Меры предосторожности, утилизация	При работе использовать индивидуальные средства защиты: очки, резиновые перчатки, защитную одежду. При нанесении краскопультом дополнительно использовать респиратор. При попадании средства в глаза и на кожу – смыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу. Хранить в недоступном для детей месте.
Фасовка	5л; 10 л

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!

www.abcfarben.ru