



## Парад Лечебная Парад Лечебная акриловая Парад Солнцезащитная

Побелка садовая «Парад» «Лечебная» ТУ РБ 100926738.009-2003

Побелка садовая «Парад» «Лечебная акриловая» ТУ РБ 100926738.009-2003

Побелка садовая «Парад» «Солнцезащитная» ТУ РБ 100926738.009-2003

Для защиты стволов деревьев и кустарников от вредителей и солнечных ожогов;

- **Лечебная Акриловая** – готовая к применению
- **Лечебная** – сухая смесь, требует разведения водой

Для предохранения стволов деревьев и кустарников от солнечных ожогов:

- **Парад Солнцезащитная** – сухая смесь, требует разведения водой

### Приготовление

- побелка **Лечебная акриловая** поставляется готовой к применению. Перед использованием побелку тщательно перемешать.
- побелки **Лечебная** и **Солнцезащитная** готовят к применению добавлением горячей воды в соотношении **1 кг сухой побелки на 1,5 л воды**.
- размешивание производить вручную или механически до получения однородной консистенции. Приготовленный раствор выдержать в течение 4 – 5 часов, после чего перемешать повторно. Побелка готова к применению.
- 

### Расчетный расход

- **Лечебная акриловая:** 0,18 – 0,20 кг на 1 взрослое дерево
- **Лечебная и Солнцезащитная:** 0,20 - 0,25 кг сухой смеси на 1 взрослое дерево

### Применение

- приготовленный раствор побелки наносят на стволы деревьев, предварительно очищенные от отслоившейся старой коры, пульверизатором, валиком или кистью в один слой.
- для защиты от солнечных ожогов побелку наносить до высоты 1,5 — 2 метра и слегка заглубите в почву (на 3 — 4 см).
- побелку наносить в осенний (до опадания листьев) и весенний (до распускания почек) периоды при температуре воздуха выше 0 °С. Во время сильных оттепелей побелку для деревьев желательно обновить (особенно с южной стороны).
- при нанесении побелки для защиты рук использовать резиновые перчатки.

### Гарантийный срок хранения

- **Лечебная Акриловая** – **6 месяцев** от даты изготовления
- **Лечебная и Солнцезащитная** – **12 месяцев** от даты изготовления

Побелки хранить в упакованном виде в помещениях с относительной влажностью воздуха не более 70 % и температурой не выше 30 °С.



### Упаковка

- **Лечебная Акриловая** – фасовка 1 кг, 3 кг, упаковывают в полимерную тару
- **Лечебная и Солнцезащитная** – фасовка 2 кг, упаковывают в бумажные пакеты

### Технические характеристики

Наименование показателя, единица измерения	Значение показателя по ТУ РБ 100926738.009-2003 для побелки марки		
	«Лечебная»	«Солнцезащитная»	«Лечебная акриловая»
Внешний вид	Порошок белого или светло-серого цвета без комков		Однородная пастообразная масса светлосинего или светло-зеленого цвета без видимых посторонних включений
Влажность %, не более	6		–
Укрывистость, г/м <sup>2</sup> , не более	230		
Массовая доля нелетучих веществ, %.	–		45-55
Степень меления, бал	1		

**Изготовитель материала не несет ответственности за неправильное его использование, применение не по назначению, в других целях и условиях, не предусмотренных данной инструкцией.**