



КРАСКА МОЮЩАЯСЯ
LATEX
ЛАТЕКСНАЯ

- ✓ идеальна для кухни и ванной комнаты
- ✓ образует светостойкое и водостойкое покрытие
- ✓ обладает высокой укрывистостью, легко наносится
- ✓ отлично выдерживает частую влажную уборку
- ✓ содержит антисептические добавки
- ✓ не имеет резкого запаха и абсолютно не токсична

| | |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Краткое описание | Шелковисто-матовая моющаяся краска для внутренних и наружных работ. Водоразбавляемая, экологически чистая, не содержит органических растворителей. Легко наносится, обладает высокой укрывистостью и отличной адгезией к поверхностям. Выпускается в 2 базах: А (для колеровки в пастельные тона) и С (для колеровки в насыщенные тона). База С не применяется без колеровки. |
| Состав | Акриловая дисперсия, наполнители, пигмент, реологические добавки, вода. |
| Цвет, белизна | белый (база А), L 96 |
| Истирание | 1 класс |
| Укрывистость | 115 г/м ² |
| Блеск | матовый |
| Область применения | Предназначена для защитно-декоративного и экологичного окрашивания кирпичных, бетонных, оштукатуренных и других пористых поверхностей. Идеальна для внутренней окраски помещений с высокой проходимостью и повышенной степенью влажности: коридоры, кухни, ванные комнаты, а также для офисов, холлов, лестничных маршей. Рекомендована для применения в детских дошкольных, школьных, лечебно-профилактических учреждениях, больницах, на предприятиях пищевой промышленности. |
| Срок службы покрытия | 10 лет |
| Температура применения | нанесение допустимо при температуре от +10°C до +35°C и относительной влажности воздуха 65%. |
| Инструмент | валик, кисть, краскораспылитель. |
| Подготовка поверхности | Поверхность, предназначенную для окраски, очистить от старого отслаивающегося покрытия, пыли и других загрязнений. Неровности выровнять шпательной. Поверхность ошкурить и очистить от остатков абразива, загрунтовать водно-дисперсионным грунтом для уменьшения расхода краски и выравнивания впитывающей способности основания. |
| Нанесение покрытия | Перед применением краску тщательно перемешать. Краску наносить кистью, валиком или краскораспылителем на сухую подготовленную поверхность в 1-2 слоя. Температура при проведении работ и последующие 24 часа не должна опускаться ниже +5°C. |
| Рекомендации по нанесению | <ul style="list-style-type: none"> • колеруя покрытие автоматическим способом, сохраните номер оттенка: он может пригодиться, если материала не хватит и потребуются колеровать дополнительный объем; • в процессе нанесения краски валиком важно тщательно откатывать валик на ребристой части малярной ванночки для удаления излишков; • краску рекомендуется тщательно раскатывать по поверхности тонким слоем; • для окрашивания одной поверхности следует применять краску одной партии. |
| Рекомендуемое количество слоев | 1-2 слоя |
| Разбавление | Покрытие готовое к применению, но если необходимо, то разбавление водой возможно до 5%. |
| Расход | 85-110 мл/м ² (база А), 85-150 мл/м ² (база С) на один слой, в зависимости от способа нанесения и степени подготовки поверхности. |
| Колеровка | Компьютерная колеровка машинным способом или вручную универсальными колерами Ticiana Mix. |
| Время высыхания | "до отлипа" при температуре +20°C и нормальной влажности - 2 часа. Полное отверждение покрытия - 24 часа. При более низкой температуре время высыхания увеличивается. |
| Очистка инструмента | После завершения работ инструмент промыть водой. |
| Срок годности | Гарантийный срок хранения - 24 месяца с даты изготовления при соблюдении условий хранения и транспортирования. |
| Транспортирование и хранение | Краску транспортируют в плотно закрытой таре при температуре выше 0°C. Допускается транспортирование и хранение при температуре до -30°C, но не более одного месяца. Краска выдерживает до 5-ти циклов размораживания без потери качества. Во время хранения возможно расслоение лака, что не является браком. |
| Меры предосторожности, утилизация | Хранить в недоступном для детей месте. После использования декоративного покрытия по назначению, банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или специализированный пункт утилизации. |
| Фасовка | База А : 3 кг/2,1 л; 6,5 кг/4,6 л; 11 кг/7,8 л; 24 кг/17,1 л База С : 2л/2,4кг , 4л/4,8кг, 8л/9,6кг, 16л/19,2кг |

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!
www.abcfarben.ru