



Наименование:	Краска трещиностойкая резиновая VGT
Состав:	
Описание товара:	
Применение:	Предназначена для создания эластичного, водостойкого декоративно-защитного покрытия внутри и снаружи помещений, в т.ч. на поверхностях, подверженных трещинообразованию (например, новые здания, которые ещё не претерпели усадку). Краска также скрывает уже имеющиеся мелкие трещины штукатурки и старых покрытий. Можно применять для цоколей, крыш, фасадов, стен и потолков внутри помещений, а также вентиляционных труб. Идеальна для окраски фасадного декора. Рекомендуется для наружных и ответственных внутренних работ по деревянным, оштукатуренным, бетонным (в т.ч. пенобетон), кирпичным и др. минеральным поверхностям, загрунтованному металлу во всех типах зданий и сооружений (А-В).
Свойства и особенности:	Краска представляет собой вязкую жидкость. Высокая эластичность материала позволяет перекрывать мелкие трещины при окрашивании (1-1,5 мм), а в процессе эксплуатации покрытия - сдерживать развитие старых и проявление новых трещин на поверхности. Чем выше толщина слоя краски, тем больше размер скрываемых трещин. Покрытие обладает высокой адгезией к различным поверхностям, гидрофобностью и водонепроницаемостью. В зависимости от типа применяемого инструмента и режима нанесения можно получить различный декоративный эффект покрытия. Устойчива к мытью синтетическими моющими средствами. Выпускается несколько цветов: белая, тёмно-коричневая (RAL 8017), зелёная, серая (RAL 7045), графитовая (RAL 7024).
Колеровка:	Возможна автоматическая колеровка или ручная колеровочными пастами ТМ "VGT". Рекомендуется использовать краску одной партии во избежание различий в оттенке.
Подготовка поверхности:	Поверхность должна быть сухой и чистой. Отслаивающиеся старые покрытия должны быть удалены. Перед нанесением материала минеральную поверхность рекомендуется загрунтовать грунтовкой глубокого проникновения (если поверхность пылит), металлические поверхности должны быть предварительно загрунтованы грунтовкой по металлу, оцинкованные (внутри помещений) - грунтовкой по старой краске.
Способ нанесения:	Краску наносить краскораспылителем, кистью или валиком в два слоя. Фактура покрытия зависит от применяемого валика.
Расход:	Ориентировочный расход: 100-150 г/м ² на один слой. Расход может увеличиться в зависимости от шероховатости поверхности, размера трещин и используемого инструмента.
Время высыхания:	До отлипа 2 часа. Полное высыхание через 48 часов

	при температуре (20±2)°C и отн. влажности воздуха (65±5)%.
Хранение и транспортирование:	В плотно закрытой таре при температуре от +4°C до +40°C. Не замораживать!
Состав:	Водная дисперсия стирол-акрилового сополимера, наполнитель, модифицирующие добавки.
Эластич-ть плёнки при изгибе, D стержня мм, не более(ГОСТ 6806):	5 мм
Плотность:	Белая - 1.54 г/см ³ ; цветная - 1.40 г/см ³
Сухой остаток:	Не менее 60%.
Температура применения:	Работы производить при температуре не ниже +7°C и отн. влажности воздуха не более 80%.
Не рекомендуется:	Производить работы при температуре ниже +7°C и отн. влажности воздуха более 80%, а также замораживать.
Меры предосторожности:	При попадании в глаза или на кожу - промыть большим количеством воды. При применении использовать СИЗ (спецодежду, перчатки, пасты для кожи рук и т.д.). При проведении работ рекомендуется проветривание помещений. Не использовать на поверхностях, контактирующих с питьевой водой и пищевыми продуктами. Хранить в недоступном для детей месте.
Описание опасности:	Символ опасности - отсутствует; сигнальное слово - отсутствует. При попадании в глаза или на кожу может вызвать раздражение. В случае возникновения неприятных ощущений - обратиться к врачу. Продукт не является пожаро- и взрывоопасным, что обусловлено свойствами компонентов, входящих в его состав.
Срок годности:	24 месяца с даты изготовления.
Технические условия:	2316-014-32998388-2010 с изм. 1-6