

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Пригодны прочные, сухие и чистые основания, технически правильно подготовленные. Удалить жирные пятна, грязь, пыль, и прочее. Прочные, несущие основания внутри в дополнительной грунтовке не нуждаются. Проверить старое покрытие на совместимость с новой краской. Непрочные покрытия полностью удалить. В зависимости от основания см. табл.№1.

НАНЕСЕНИЕ

При ремонтных работах в большинстве случаев достаточно одного неразбавленного покрытия. При окраске новых и контрастных, неравномерно впитывающих поверхностей нанести предварительное покрытие, разбавленное до 10% водой. Финишное покрытие не разбавлять.

Для нанесения методом распыления развести краску до необходимой для распыления консистенции. Наносить кистью, валиком и пригодной распылительной установкой.

Безвоздушное распыление:

угол распыления 50°, форсунка 0,017-0,026 дюйма, давление материала: 150-180 бар.

Параметры пневмораспыления низкого давления (HVLP): форсунка 2 мм, давление 0,3 бар.

ПРИМЕЧАНИЕ

Заключительное покрытие наносить, по возможности не разбавляя. Цвета золотисто-желтый 100, желтый 101, оранжевый 102 и красный 103 содержат компоненты органических пигментов. Поэтому имеют низкую укрывающую способность. Цвета с обозначением звездочки можно использовать снаружи только в концентрированном виде.

Основания, содержащие пластификатор не пригодны для покрытия.

VOLLTON- UND ABTÖNFARBE D 230

КОЛЕР-КРАСКА

Для декоративного цветного оформления фасадов и жилых помещений. Предназначен для колеровки всех стандартных водно-дисперсионных, эмульсионных, латексных красок, для синтетических штукатурок и пластиков, для стен и потолков: бетон, кладка, строительные плиты, обои "Рауфагер и т. д.

- ✓ СВЕТОСТОЙКАЯ
- ✓ ВЫСОКАЯ УКРЫВИСТОСТЬ
- ✓ СТОЙКАЯ К ДЕЙСТВИЮ ИЗВЕСТИ
- ✓ ОТЛИЧНАЯ КРАСЯЩАЯ СПОСОБНОСТЬ
- ✓ СПОСОБНА К ДИФФУЗИИ

Плотность 1,13 г/см ³	Расход Около 6 м ² /л в один слой по гладкой, слегка впитывающей поверхности
Разбавление Водой max 10 %	Время высыхания Каждого слоя – 1-2 часа Полное высыхание – 24 часа
Степень блеска Глубоко-матовая	Состав Связующее (дисперсия стиролакрилата), карбонат кальция, пигменты, добавки, вода, консервант



СМОТРЕТЬ ВИДЕО
О ПРИМЕНЕНИИ

ООО «Мефферт Продакшн», Россия, 142407,
МО, г. Ногинск, территория «Ногинск-Технопарк»,
д.14, тел. + 7 (495) 221-6666, www.dufa.ru



Vollton- u. Abtön- farbe D230

Колеровочная краска



светостойкая
высоко укрывистая
стойкая к истиранию
атмосферостойкая

Vollton	1:1	1:5	1:10	1:20	1:40
101 желтый *					
100 золото *					
104 хромово-желтый *					
110 охра *					
118 табачный *					
112 оксидно-коричневый *					
131 топаз *					
109 цвет умбры *					
113 древесно-коричневый *					

Vollton	1:1	1:5	1:10	1:20	1:40
134 терракотовый *					
102 оранжевый *					
103 красный *					
128 зеленое яблоко *					
108 оксидно-зеленый *					
106 синий *					
114 черный *					

*Приведенные оттенки показывают степень разбеленности цвета в зависимости от пропорций указанных в таблице. Цвета могут отличаться от реальных из-за особенностей цветопередачи при печати.

