

ALTACK 7457

Активатор для ЦА клея

ОПИСАНИЕ

ALTACK 7457 используется для ускорения отверждения цианакрилатного клея. Продукт может быть нанесен на поверхность как перед склеиванием, так и после него.

Применяется при креплении проводов или катушек к печатным платам, креплении герметичных регулируемых устройств, отдельно расположенных монтажных узлов, краевых направляющих и прижимов плат.

Не использовать продукт с системами, работающими на чистом кислороде, либо с системами с кислородным обогащением. Не использовать в качестве герметика для хлора или других материалов с выраженными окисляющими свойствами. Ни при каких обстоятельствах не смешивать клей и активатор непосредственно, как жидкости. Используйте только в хорошо проветриваемом помещении.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технология	Активатор для цианоакрилатных клеев
Тип химического соединения	Амин (активный ингредиент)
Растворитель	н-Гептан
Внешний вид	Прозрачная жидкость от бесцветной до слегка янтарного цвета
Вязкость	Очень низкая
Применение	Активатор полимеризации цианоакрилатных клеев
Удельный вес при 25 °C	0,68
Вязкость при 20 °C, мПа·с (сР)	0,3 – 0,5
Время сушки при 20 °C, сек	≤60
Время жизни на поверхности, час	≤8

АКТИВАЦИЯ МАТЕРИАЛА

1. Нанесите цианакрилатный клей на поверхности, подлежащие склейке или закреплению.
2. Нанесите активатор на всю видимую поверхность цианакрилатного клея посредством напыления или капельно (обычно на одну каплю цианакрилатного клея наносится одна капля активатора). Время фиксации и скорость полимеризации при применении зависят от используемого в дальнейшем клея и материалов соединяемых поверхностей.

АКТИВАЦИЯ ПОВЕРХНОСТИ

1. Нанесите один слой активатора на подлежащий склейке участок посредством напыления, кисточкой или обмакиванием. Чтобы удалить любую растворимую грязь, загрязненные поверхности необходимо очистить или обезжирить перед активацией.
2. Дайте растворителю испариться, чтобы поверхности стали совершенно сухими (примерно 30 секунд).
3. Нанесите цианакрилатный клей после испарения растворителя, но не более, чем через 8 часов. Время фиксации и скорость полимеризации при применении зависят от используемого в дальнейшем клея и материалов соединяемых поверхностей.

ХРАНЕНИЕ

Активатор классифицируется как ЛЕГКО ВОСПЛАМЕНЯЕМОЕ вещество и должен храниться в соответствии с надлежащими нормативами. Не храните продукт вблизи от окисляющих веществ и горючих материалов. Продукт чувствителен к свету, поэтому полупрозрачные контейнеры следует хранить в темном месте. Храните продукт в запечатанном контейнере, в сухом месте. Оптимальные условия хранения: 8-21°C. Хранение при температурах ниже 8°C или выше 28°C может отрицательно сказаться на свойствах продукта.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

С активатором следует обращаться как с легко воспламеняемым веществом. Растворитель может воздействовать на определенные виды пластмасс и покрытий. Рекомендуется перед применением проверить поверхности на совместимость.

УПАКОВКА

Спрей 150 мл

Информация, содержащаяся в этом листе, является результатом наших знаний и испытаний. Тем не менее, мы не несем никакой ответственности за результаты, полученные с помощью наших продуктов, поскольку характеристики любого клея в значительной степени зависят от условий нанесения, которые мы не можем контролировать. Мы рекомендуем провести соответствующие испытания в вашей лаборатории или на заводе, чтобы определить, соответствует ли продукт всем вашим требованиям.