

ALTACK

АКТИВАТОР 7649

ОПИСАНИЕ

ALTACK Активатор 7649 - используется там, где требуется повышенная скорость отверждения анаэробных продуктов Altack. Особенно рекомендуется для применения с пассивными металлами или инертными поверхностями и поверхностями с большими зазорами. Активатор Altack 7649 особенно рекомендуется при низких температурах (<15°C).

УКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

1. Распылите или нанесите кистью активатор на обе склеиваемые поверхности. Для небольших зазоров может быть достаточно обработки только одной поверхности. Загрязненные поверхности могут нуждаться в повторной обработке или специальном обезжиривании перед активацией для удаления любых растворимых загрязнений. Пористые поверхности могут нуждаться в двух обработках активатором;
2. Дайте растворителю испариться при хорошей вентиляции, пока поверхности полностью не высохнут;
3. После активации детали должны быть склеены в течение 1 месяца. Необходимо предотвратить загрязнение поверхности перед склеиванием;
4. Нанесите анаэробный продукт Altack на одну или обе поверхности и сразу же соберите детали;
5. По возможности перемещайте поверхности по отношению друг к другу в течение нескольких секунд при сборке, чтобы создать максимальную активацию;
6. Закрепите сборку и ожидайте схватывания перед дальнейшей обработкой.

Тип	Активатор для анаэробных клеев и герметиков Altack
Основа	Соль меди и алифатический амин
Растворитель	Ацетон
Внешний вид	Прозрачно-зеленая жидкость
Вязкость	Очень низкая
Отверждение	Только в соединении
Применение	Ускорение отверждения анаэробных продуктов Higlue

Удельный вес (при 25 °C)	0,79
Вязкость (при 20 °C), мПа·С	2
Время сушки (при 20°C, сек)	30-70

Меры предосторожности при обращении. С активатором следует обращаться так, как это применимо к **ЛЕГКОВОСПЛАМНЯЮЩИЕСЯ** материалам. Растворитель может воздействовать на некоторые пластмассы или покрытия. Перед использованием рекомендуется провести собственные испытания.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Время фиксации и скорость отверждения, достигаемые в результате использования активатора Higlue 7649, зависят от используемого клея и склеиваемых субстратов.

Продукт не рекомендуется для использования в системах с чистым кислородом и/или с высоким содержанием кислорода, и его не следует выбирать с герметиком для сильно окисляющих материалов (например, хлоросодержащих).

Ни при каких обстоятельствах активатор и клей нельзя смешивать непосредственно с жидкостями.

Используйте только в хорошо проветриваемых помещениях.

Если для очистки поверхностей перед склеиванием используются водные моющие системы, важно проверить совместимость моющего раствора с клеем. В некоторых случаях морская вода может повлиять на отверждение и характеристики клея.

ХРАНЕНИЕ

Активатор является **ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИМСЯ** продуктом и должен храниться надлежащим образом с соблюдением соответствующих правил. Не хранить рядом с окисляющими агентами или горючими материалами.

Хранить продукт в закрытой таре в сухом месте. Информация о хранении также может быть указана на этикетке тары с продуктом.

Оптимальное хранение: от 8°C до 21°C. Хранение при температуре ниже 8°C и выше 28°C может отрицательно сказаться на свойствах продукта.

Компания Altack не несет ответственности за продукт, который был загрязнен или хранился в условиях, отличных от указанных выше.