

# ALTACK 3472

## Ремонтный жидкотекучий состав

### ОПИСАНИЕ

ALTACK 3472 - двухкомпонентный ремонтный жидкотекучий состав. Отличается высокой твердостью, превосходной адгезией, ударпрочностью и сохранением свойств при температуре до 130°C, а также высокой прочностью на сжатие и изгиб.

- Обладает высокой прочностью сцепления с такими материалами как металл, дерево и камень;
- Высокая скорость отверждения;
- Высокая адгезия, водостойкость, маслостойкость.

### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Ремонт валов;
- Ремонт фланцев, емкостей и резервуаров;
- Заделка трещин, отверстий;
- Ремонт/восстановление улитки и рабочего колеса насоса, корпуса редуктора;
- Восстановление посадочного места под подшипник на валу или ремонт посадочного гнезда подшипника;
- Восстановление ступицы грузовика и посадка на нее тормозного диска;
- Ремонт шпоночных соединений различного типа.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Цвет	Серый
Консистенция в смешанном состоянии	Вязкая жидкость
Плотность (г/см <sup>3</sup> )	1,32
Прочность на сжатие (МПа) GB/T 1041-2008	88
Прочность на сдвиг (МПа) GB/T 1041-2008	26,4
Прочность на изгиб (МПа) GB/T 1041-2008	32,5
Прочность на разрыв (Мпа) GB/T 6329-2009	35,6
Твердость (Shore D) ASTM-D-2556	86
Открытое время	45 минут
Время отверждения (при комнатной температуре)	4 часа при комнатной t°C
Полное время отверждения	72
Рабочая температура	-60°C~130°C

### ПРИМЕНЕНИЕ

1. Обработка поверхности: придайте шероховатость деталям, подлежащим ремонту или склеиванию, а затем очистите их с помощью ацетона;
2. Смешивание: смешайте две части А:В=7:1 по весу. Используйте смешанный состав в течение 45 минут;
3. Нанесение: нанесите материал на ремонтируемую поверхность. Используйте зажимы, резинки или ленты для скрепления материала и деталей вместе в течение не менее 2 часов при комнатной температуре. Или просто нанесите материал на поверхность деталей и подождите не менее 2 часов при комнатной температуре.
4. Условия отверждения: можно использовать через 24 часа при комнатной температуре.

---

## **ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА**

Храните товары в сухом и прохладном месте, хорошо запечатав. Срок годности - 2 года. Данный продукт поставляется как неопасный товар.

## **УПАКОВКА**

Комплект 500 г

Комплект 1000 г

---

*Информация, содержащаяся в этом листе, является результатом наших знаний и испытаний. Тем не менее, мы не несем никакой ответственности за результаты, полученные с помощью наших продуктов, поскольку характеристики любого клея в значительной степени зависят от условий нанесения, которые мы не можем контролировать. Мы рекомендуем провести соответствующие испытания в вашей лаборатории или на заводе, чтобы определить, соответствует ли продукт всем вашим требованиям.*